



paint

水性上塗りエポキシ塗料

水性

水性上塗り専用

サビキラ  
EPO TOP®

## 品質

特殊アクリル変性エポキシエステル  
ディスパージョン樹脂塗料

## 用途

鉄骨構造物、鋼製建具、ドラム缶等

## 特長

### 水性である

従来のエポキシ塗料はほとんどが溶剤系であるのに対しサビキラーエポトップはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もなく安全に使用できる環境配慮型塗料です。

### エポキシなのに上塗り(調色可能)

従来のエポキシ塗料は紫外線に当たると黄変してしまう為上塗りに使用できず、中塗りか下塗りに使用されていました。しかしサビキラーエポトップは紫外線の影響を受けない為、上塗りができ調色も可能にした唯一の塗料なのです。

### 耐候性に優れています

溶剤系フタル酸樹脂塗料と比較して同等以上の耐候性を有しています。そのため錆びやすい厳しい環境でも防錆しながら塗膜を保護することができます。

### 付着性

亜鉛めっき鋼板やアルミ鋼板にも付着性が優れているため、サビキラートップとの相性は抜群です。

### 抜群の作業性

速乾性に優れている為作業性が良好です。しかも水性塗料ですが、刷毛目が付きにくい為仕上がりも奇麗です。一部に親水性溶剤を入れることにより冬期の凍結の心配がなく金属鋼板への馴染みもよく造膜性を向上させます。

## 塗装性状

■荷姿 16Kg

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 色相      | 白色・各色                    |
| 密度      | 1.19g/cm³                |
| 標準塗布量   | 130~190g/m²/回            |
| 膜厚(μ)   | Dry 25~35                |
| 乾燥時間(H) | 指触 45分(5°C) ~30分(20°C)   |
|         | 表面 2時間(5°C) ~1.5時間(20°C) |
| 塗装間隔    | 最短 4時間(5°C) ~3時間(20°C)   |
| 引火点     | なし                       |

## 標準塗装仕様

(一般鉄鋼構造物)

## 塗装条件

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 温度、湿度 | 5°C以上 85%以下                    |
| 塗装方法  | エアレスプレー、刷毛、ローラー                |
| 希釈    | 清水                             |
|       | エアレスプレー 0~5%                   |
| 希釈率   | 刷毛塗り 0~5%                      |
| 下地処理  | 浮鈍・劣化塗膜・油分や埃を除去<br>SIS-St3.0以上 |

## 注意事項

- ① 使用前には十分に搅拌してください。
- ② 希釈する場合は清水を使用してください。
- ③ 被塗物の油分、水分、ゴミ等は完全に除去してください。
- ④ 通気性の悪い所や湿度が高い降雨時での塗装は、密着不良や乾燥不良によるダレ発生の原因になります。また光沢の低下にもなりますのでご注意ください。
- ⑤ 塗装直後の雨、雪がかからないようご注意ください。
- ⑥ 低温時等、気象条件が不適当な場合は塗装を行わないでください。

| 工程  | 使用塗料           | 標準塗布量<br>(kg/m²/回) | 標準膜厚<br>(μ/回) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗り重ね乾燥時間<br>(23°C) | 施工方法               |
|-----|----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 下塗り | サビキラープロ        | 0.12<br>0.17       | 25~35         | 0~5<br>(水道水)    | 3時間以上              | 刷毛・ローラー<br>エアレスプレー |
| 中塗り | サビキラー<br>エポトップ | 0.13<br>0.19       | 25~35         | 0~5<br>(水道水)    | 3時間以上              | 刷毛・ローラー<br>エアレスプレー |
| 上塗り | サビキラー<br>エポトップ | 0.13<br>0.19       | 25~35         | 0~5<br>(水道水)    |                    | 刷毛・ローラー<br>エアレスプレー |

発売元

販売代理店

製造元

**BAN-ZI** 株式会社

株式会社BAN-ZI (バンジ)

〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町118

E-mail : info@ban-zijp URL : http://www.ban-zijp