品　質　及　び　物　性　証　明　書

平成　　年　　月　　日

御中

ＡＶＶＩＯ株式会社
大阪府豊中市大島町 3-3-16
TEL：06-4867-5510

商品名：eco form （エコフォーム）

フォーム密度 （kg/ ㎥）	18±5
熱伝導率 （w/m.k)	0.036
発泡量 （ℓ）	40 ～ 50
噴出後の発泡 （倍）	1.3 ～ 2.3
膨張時間 （分）	50 ～ 60
タックフリータイム（粘土がなくなるおよその時間 / 分）	10
カットタイム（カットが出来るまでのおよその時間 / 分）	30
使用温度 （℃）	5 ～ 35
最適使用温度 （℃）	18 ～ 25
最低許容使用温度 （℃）	5
密着性 （kps)	140
吸水率 （v/v）	1.5
耐久温度 （硬化した場合）	-30 ～ 80
水への溶解性	NO
フォーム燃焼性	自己消火性
フォルムアルデヒド及びベンゼン	NO
耐侵食	YES
引張強度 （Mpa）	0.26
圧縮強度 （Mpa）	0.28
フォーム色	ライトグリーン
フォーム色	クリーム
フォーム色	ピンク
使用期限 （正立状態での保管期限 / ヶ月）	12

♦本製品は発泡ガスに LPG/DME を使用しています。

CFC FREE （ノンフロン：フロンガスを用いない）

♦本製品には VOC13 物質を含んでいません。

VOC13 物質とは厚生労働省指針で定められた揮性有機化合物

♦上記表は保証数値ではなく物質結果表（一部社内テストによる）になります。

♦その他

用途：隙間充填・断熱・断熱材破損箇所の補修
第四類第四石油類　危険等級Ⅲ