

テクニカルデータシート(TDS)

リボス デュブノ No.261

使用用途	浸透性のオイルプライマーです。 本製品はプライマーのため必ず上塗りが必要です。 リボス塗料の無垢木材のプライマー処理として使用します。 外装用では塗料を吸収しやすい南洋材に適合しています。 内装用のキャビネット、フローリング、カウンタートップ、家具には適合しません。
品質について	優れた浸透力があり、撥水性を強化し木目の自然な色に深みを与えます。 ドイツ連邦共和国規格 DIN EN 71 Part3(玩具の安全性；特定元素の移行)、DIN EN 71 Part9(玩具の安全性；有機化学化合物の要件)に適合しています。
全成分情報	アマニオイル、イソアリファーテ、無鉛乾燥剤(Mn, Zr)、ローズマリーオイル
希釈	希釈せず使用してください。
塗布面積	20 m ² /L 塗布量は木の種類や表面の仕上がりによって異なります。
用具洗浄	使用後はスバロス 222 で用具を洗浄してください。
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；塗布後およそ 8~12 時間で乾燥します。高温の場合は乾燥時間が短くなります。対して低温もしくは高湿度の場合は乾燥時間が長くなります。
比重	約 0.84g/ml。
注意書き	摂氏 12 度以上の環境でご使用ください。 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。 防カビ・防藻成分が含まれていないため、特に外部使用ではカビやアオが発生する場合があります。 オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。 オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
ラベル要素	H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 P301+P310 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 P331 無理に吐かせないこと。 P405 施錠して保管すること。 P501 内容物/容器を各自治体の指示に従って廃棄すること。
 危険	
廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄してください。
容量	0.1L/0.75L/2.5L/10L (お取り寄せ品：0.25L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。
下地処理	塗装前の木材の含水率は 15%以下で、汚れ・シミ・ヤニなどは事前に取り除き、表面をよく乾燥させ

てください。必要に応じてサンドペーパーの#180～#240で研磨し、下地処理をしてください。他の塗料等で塗装(造膜)した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。

準備

容器内のオイル表面に膜が形成されている場合は取り除きます。塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。塗布前に必ず試し塗りをしてください。

塗布方法

刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。塗布後すぐ乾く箇所は塗料の吸込量が多い箇所にあたるため、重ね塗りをしてください。5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取り、12時間以上乾燥させます。(天候・湿度・日照によって乾燥時間が異なる場合があります。)

乾燥後上塗りをします。

塗布量が多すぎすぎる場合ツヤが出て乾燥に時間がかかります。また固化不良でベタつきやにおいの原因になります。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com