

## テクニカルデータシート(TDS)

# リボス グレイボ No.315

使用用途	リボスオイルやステインで前処理されたドアや家具等の内装仕上げ用ワックス。 水しぶきがかかる浴室等の水回りや熱いものを置く場所には適合しません。
品質について	液体で乾燥後に撥水性が生じます。
全成分情報	イソアリファーテ、蜜蝋、マイクロワックス、カルナウバワックス、アマニオイル、オレンジオイル、アルミナ
希釈	希釈せず使用してください。
塗布方法	刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。
塗布面積	33 m <sup>2</sup> /L 塗布量は表面の仕上がりによって異なります。
用具洗浄	使用後はスパロス 222 で用具を洗浄してください。
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；塗布後およそ 2~4 時間で乾燥します。
比重	約 0.78g/ml。
注意書き	摂氏 12 度以上の環境でご使用ください。 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。 オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。 オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
ラベル要素	H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 H413 長期継続の影響により水生生物に有害のおそれ。 P273 環境への放出を避けること。 P301+P310 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 P331 無理に吐かせないこと。 P405 施錠して保管すること。 P501 内容物を各自治体の指示に従って廃棄すること。 EUH208 リモネン(オレンジオイル)を含む。アレルギー反応を起こすおそれ。
 危険	
廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄してください。
容量	0.05L/1L/2.5L (お取り寄せ品:0.1L/10L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器のラベルに記載されています。
準備	表面をよく乾燥させて塗布面がきれいな状態にしてください。無塗装面には塗布しないでください。 塗装前に、特にリボス製品以外に塗布する場合は、必ず目立たない箇所で試し塗りをしてください。

塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。

#### **塗布方法**

刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。  
塗布後すぐに未使用の布、ウエスなどで表面を磨きます。  
その後約 2～4 時間以上乾燥させます。

塗布量が多すぎすぎる場合ツヤが出て乾燥に時間がかかります。また固化不良でベタつきやにおいの原因になります。

#### **メンテナンス**

状況に応じて、およそ年に 1～2 回を目処にグレイボ 315 で再メンテナンスしてください。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

### **プレイリーホームズ株式会社**

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com