

テクニカルデータシート(TDS)



リボス ビボス No.375

使用用途	リボスオイルやステインで前処理された床材等の内装仕上げ用ワックス。 しつこい汚れのケアにも適合します。 熱いものを置く場所には適合しません。
品質について	乾燥後に撥水性が生じます。 ドイツ連邦共和国規格 DIN EN 71 Part9(玩具の安全性；有機化学化合物の要件)に適合しています。
全成分情報	イソアリファーテ、アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニスタンドオイル、オレンジオイル、蜜蝋、マイクロワックス、カルナウバワックス、アルミナ、無鉛乾燥剤(Mn, Zr)
希釈	希釈せず使用してください。
塗布方法	刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。
塗布面積	10 m ² /L 塗布量は表面の仕上がりによって異なります。
用具洗浄	使用後はスバロス 222 で用具を洗浄してください。
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；塗布後およそ 30 分で乾燥します。
比重	約 0.84g/ml。
注意書き	摂氏 12 度以上の環境でご使用ください。 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。 オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。 オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
ラベル要素	P102 子供の手の届かないところに置くこと。 P301+P310 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 EUH208 リモネン(オレンジオイル)を含む。アレルギー反応を起こすおそれ。
廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄してください。
容量	0.05L/0.75L/2.5L/10L (お取り寄せ品：0.1L/0.25L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器上部のラベルに記載されています。
準備	表面をよく乾燥させて塗布面がきれいな状態にしてください。未塗装面には塗布しないでください。 塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。 塗布前に必ず試し塗りをしてください。
塗布方法	刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。

塗布後すぐに未使用の布、ウエスなどで表面を磨きます。
その後約 30 分以上乾燥させます。

塗布量が多すぎすぎる場合ツヤが出て乾燥に時間がかかります。また固化不良でベタつきやにおいの原因になります。

メンテナンス 日頃のお手入れにはトレナ 556 をご利用ください。
状況に応じて、ビボス 375 で再メンテナンスをしてください。

リペア 表面のしつこい汚れにはビボス 375 で除去してください。

リペア方法 しつこい汚れがついた箇所を囲むように養生テープやマスキングテープを用いて養生します。
ビボス 375 をウエスや布に付着させ、汚れを浮かす様に擦ります。
汚れが取れたことを確認できた後、乾いたウエスや布で汚れを除去した箇所と周辺が馴染むように拭き取りをします。
8 時間以上乾燥させ、マスキングテープを除去します。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com