

テクニカルデータシート(TDS)

リボス アリス No.579

使用用途	無塗装の無垢材で製造された屋外のデッキ、テラス、ファサード、外部ドア、遊具、屋外家具や窓等に適合します。 防カビ・防藻成分が配合されています。(防腐剤や殺生物質は含まれていません。)		
品質について	浸透撥水性があり、耐紫外線性の表面を構築します。 ドイツ連邦共和国規格 DIN 53160(唾液に対する堅牢性)、DIN EN 71 Part9(玩具の安全性；有機化学化合物の要件)に適合しています。		
全成分情報	全成分(カラーにより比率が異なる): イソアリファアテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番 212、922、1124、1125、1126 のみ)、アマニオイル、大豆レシチン、マイクロワックス、ケイ酸、酸化亜鉛、炭酸亜鉛、乾燥アミノ糖、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr)		
カラー	048 チェスナット 439 ポンゴシ 1122 エスプレッソ	064 ダークウォルナット 554 オレゴンパイン 1124 グレーウィロー	101 ブラック 593 ラーチ 1125 セサミ 212 ライトグレー 922 シルバーグレー 1126 シエナ
希釈	希釈せず使用してください。スプレー塗装の場合は5~10%のスパロス 222 を追加し希釈します。		
塗布面積・回数	プレナー仕上げ 22 m ² /L(2回塗り)、19 m ² /L(3回塗り) ラフ仕上げ 8 m ² /L(2回塗り)、7 m ² /L(3回塗り) 塗布量は木の種類や表面の仕上がりによって異なります。		
用具洗浄	使用後はスパロス 222 で用具を洗浄してください。		
乾燥時間	温度 23°C、湿度 50%の場合；1回目の塗装では塗布後およそ 12 時間、2回目・3回目の塗装では塗布後およそ 24 時間で乾燥します。高温の場合は乾燥時間が短くなります。対して低温もしくは高湿度の場合は乾燥時間が長くなります。		
比重	約 0.87g/ml。		
注意書き	摂氏 8 度以上の環境でご使用ください。 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。 オイルが染みこんだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。 オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。		
ラベル要素	P102 P301+P310 EUH211	子供の手の届かないところに置くこと。 飲み込んだ場合:直ちに医者に連絡すること。 警告！スプレーすると有害な呼吸性の飛沫が形成されることがある。 スプレーやミストを吸い込まないこと。	
廃棄	廃棄物は各自治体の処理方法に則って廃棄してください。		

容量	0.05L/0.75L/2.5L/10L (お取り寄せ品：0.375L/5L/30L)
保管	涼しく換気の良い場所で管理してください。使用期限は容器上部のラベルに記載されています。
下地処理	塗装前の木材の含水率は15%以下で、汚れ・シミ・ヤニなどは事前に取り除き、表面をよく乾燥させてください。必要に応じてサンドペーパーの#180～#240で研磨し、下地処理をしてください。他の塗料等で塗装(造膜)した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。
準備	容器内のオイル表面に膜が形成されている場合は取り除きます。カラーのオイルは特に顔料が底に溜まりやすいので、塗布前に十分攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラなどをご使用ください。 塗布前に必ず試し塗りをしてください。
塗布方法	<p>1回目塗装 刷毛、コテバケ、布、ウエスなどを使い、木目に沿って薄く伸ばすように塗布します。塗布後すぐ乾く箇所は塗料の吸込量が多い箇所にあたるため、重ね塗りをしてください。 屋内の場合は5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取り、屋外の場合は拭き取りせず12時間以上乾燥させます。 (天候・湿度・日照によって乾燥時間が異なる場合があります。)</p> <p>2回目塗装・3回目塗装 屋内の場合は塗装前に必要に応じて、サンドペーパーの#240～#400で軽く研磨すると美しい仕上がりになります。 強く研磨しすぎると塗装済みのオイルを削り取ってしまうためご注意ください。 屋外の場合は研磨せず表面の汚れを除去します。 塗布前のオイルは十分に攪拌してください。 木目に沿ってできる限り薄く伸ばすように塗布します。 屋内の場合は5～10分後に吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取り、屋外の場合は拭き取りせず24時間以上乾燥させます。 (天候・湿度・日照によって乾燥時間が異なる場合があります。)</p>
屋内メンテナンス	日頃のお手入れにはトレナ 556 をご利用ください。 大掃除にはグラノス 559 をご利用ください。
屋内リペア	表面のしつこい汚れにはビボス 375 で除去してください。 大規模補修の場合、塗布した塗料を用いて再塗装をすることで対応します。
屋外メンテナンス	塗布した塗料を用いて再塗装をすることで対応します。再塗装前は表面の汚れを除去してください。
ロット	カラーは天然顔料を使用しているため、ロットによって色彩に差が生じる場合があります。容器上部のラベル右上に記載のロット番号を参照し、必ず試し塗りのうえ、塗布してください。

こちらの情報は現行のデータを基に作成されています。新しい研究結果によりこちらの情報が無効になる場合があります。最新の情報については弊社ホームページをご確認ください。このデータシートは技術的な情報および説明を目的としています。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

プレイリーホームズ株式会社

電話：052-930-7855 FAX：052-930-7856 メール：info@livosjapan.com ホームページ：www.livosjapan.com