

サウナ「キープロング塗料」

水性

サウナ「キープロング塗料」の特徴

サウナ室の木材腐食やカビ発生の原因は水分！！

木材に付着した汗や肌離水を瞬時に流れ落とす

サウナ「キープロング塗料」で腐食軽減とシックハウス予防！！

乾くと透明 1kg

エマルジョン(乳液)タイプ

乾燥時間	夏期 1日間 冬期 2日間
標準塗り面積(1kg 当たり)	1回塗り 約 17 m ²
用具(ハケ)	水洗い

品名	木材保護塗料(水性)	引火性	なし
種類	水溶性樹脂系塗料	発火性	なし
成分	水溶性樹脂、パラフィンワックス、酸化ジルコニアム、水	色	乳白(原液)/無色透明 (塗布乾燥後)

飲用不可

用途

●木材の撥水剤

【使用上の注意】

●指定された用途以外は使用しない。●取り扱いは換気の良い場所で行う。●スプレーミストでの作業の場合はフィルター付き保護マスクを使用。

●当製品は撥水効果に優れているが、塗布する事により色調の変化は保証の限りではない。その為、塗布前に必ず目立たない所で少量テストを行ってから使用する。特に樹脂成分が多い樹種(松類の松ヤニ、ヒバ類・南洋木のタンニン等)は樹液成分がにじみ出して、しみや斑点になる場合があり、気候(温度・湿度)や木材の状態(乾燥度)により数か月後に症状が現れる場合があるのに注意を要する。

●絶えず水がかかる、水に浸る所、いつも湿っている場所には使用しない。(例:浴槽・露天風呂)

●水平面に塗布した場合は撥水効果の影響で水滴が水玉となり、一定時間留まる事になるがサウナ室の温度で水分が蒸発する時、水玉が一時的に白濁したように見える事が有るが乾燥後は無色透明になる。

【使用方法】

●屋外で作業をやる場合は晴天の続く日を選んで塗布する。塗布後完全乾燥前に雨等で濡れると白濁やしみになる場合がある。●塗布面の汚れ(ゴミ・脂分・ワックス等)を取り除き、十分に乾燥してから塗布する。乾燥が不十分の場合、浸透せずに効果が得られない事と、しみの原因になる場合がある。●使用前に容器を振ってよく混ぜる。●薄めず原液で使用する。●塗布方法はハケ・ローラー・吹き付け・スプレーで行う。

●必ず目立たない箇所で試塗りを行う。●塗布方法は塗料カップに必要な量だけ取り分け、水性塗料用ハケに付け過ぎないように注意し、余分な液はしごいて落とす。**厚塗りにならない様に、薄く延ばしながら塗布する**。木口にも塗布すると効果が強まる。

●二度塗りはより効果を強めるが、厚塗りに注意し、一回目が良く乾燥してから二回目を塗布する。気温 20℃の湿度の低い日で1日乾燥させる。厚塗りや乾燥時間が不十分だと、ベタ付きや白濁等の原因になる。

●二度塗りは一回塗りの約70%程度の量で塗布する。(厚塗り注意)

●再塗布の目安(期間)ベンチ板は1年毎、ベンチ架台・スノコは1~2年毎。

【保管・廃棄の場合】

●塗布後の用具の手入れは水洗いで行う。●余った溶液は蓋をしっかりと閉め、子供の手の届かない所に保管する。

●凍結・直射日光を避け、なるべく冷暗所(5~40℃の間)に保管する。●やむを得ず中身を捨てる場合は新聞紙等に染み込ませ、各地の条例に従い廃棄物処理を行う。●容器の廃棄も各地の条例に従い廃棄する。

【ご注意】

●皮膚に付着した場合は水洗いで落とし、痛みや異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。●目に入った場合は、多量の水で洗い、直ちに医師の診断を受ける。●誤飲した場合は、コップ2~3杯の水を飲み、吐かせて医師の診断を受ける。●吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに新鮮な空気の場所に移動し、安静・保温に努め、速やかに医師の診断を受ける。※目、皮膚への接触を防止する為、保護具(保護メガネ・ゴム手袋・マスク等)の着用を推奨する。

販売元 有限会社バースケア 〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町886 ひらいビル2F

電話番号 0279-75-6056 Lot, No



フタ:
PE
中栓:
PE
本体:
PE



ラベル
紙ボトル