

コールドオール・ホット及び直接みやこ染で染色後、水洗いしてから下図のように色止めて下さい。

色落ち防止に!



## 色止剤

### ミカノール

(綿・麻・レーヨン・キュプラ)



コールドオール・ホット及び  
直接みやこ染で綿・麻・レーヨン・  
キュプラを染色した場合の色止剤です。

	処理の時間	ミカノールの 使用量	処理液 <sup>*</sup> の量
 <p>30°C以上で 低温染色 したもの</p> <p>ぬるま湯</p> <p>※染色した温度よりやや低めの 温度で色止めてください。</p>	40 分間	処理液2ℓに 対して キャップ1杯 (約4cc)	染めた物が 浸る量 (染めた物 <sup>*</sup> の重さの 約25倍) ※乾いた状態での重さ
 <p>60°C以上の お湯で染色 したもの</p> <p>お湯</p> <p>※染色した温度よりやや低めの 温度で色止めてください。</p>	20 分間		

※処理液…水またはお湯にミカノールを加えたもの

### 色止めの手順

- 1 染色温度よりやや低めのお湯を用意し、処理液<sup>\*</sup>を作る  
(処理液2ℓに対してキャップ1杯(約4cc))
- 2 染めたものを処理液に浸す
- 3 20~40 分間置く
- 4 処理液<sup>\*</sup>から出し、水洗いする

※ ミカノールは染め液(布を染める染料の液)の中には入れないでください。  
 ※ 綿・麻・レーヨン・キュプラ以外の繊維に対して色止め効果はありません。  
 ※ ミカノールの色止めによって色相の変化するものがあります。