ビアンコートW（BC-101W）

施工対象： 木部外装＜全般＞
使用材料一般名称： 浸透型着色ガラス塗料（木材保護塗料）
使用材料： ビアンコートW（BC-101W）
メーカー： 株式会社 ビアンコジャパン

２０℃　湿度６５％

工程		使用材料	希釈剤 希釈率(%)	塗布量 （L／㎡）	塗り重ね 乾燥時間 (25℃)	作業方法
1	素地調整	・ 素地に傷や変色がある場合には予め補修しておく。 ・ 粒度 180~240 程度で空研ぎをして表面を仕上げる。 ・ 木部を傷つけないように研磨くずやほこりを除去し、油類は溶剤等で拭き取る。 ・ 素地の木材含水率は、18%以下を標準とし、乾燥状態で塗布する。				
2	１回目塗布 （ハケ等）	ビアンコートW （BC-101W）	無希釈	0.040 ~0.050 L/㎡	夏期 1 時間 冬期 2 時間	刷毛等
3	素地調整	・ 塗布後、夏期 1 時間・冬期 2 時間経過後、粒度 240~400 程度で空研ぎをして毛羽たちを除き、表面を仕上げる。 ・ 木部を傷つけないように研磨くずやほこりを除去する。				
4	２回目塗布 （ハケ等）	ビアンコートW （BC-101W）	無希釈	0.020 ~0.030 L/㎡	夏期 1 時間 冬期 2 時間	刷毛等
5	仕上げ	・ 塗装完了後、24 時間以上養生してから出荷する。 ・ 屋外の場合は、雨水等がかからないように 48 時間以上養生する。				

【留意点】

＊ 施工前に、沈殿物等が無いように、ビアンコートWを良く撹拌してください。
＊ 必ず試し塗りを行い、仕上がりや、塗布対象材へのビアンコートWの浸透具合について確認し、問題がある場合には施工を避けてください。
＊ 「雨天時」「湿度 85%以上の時」「気温 5℃以下の時」には施工を避けてください。
＊ 塗布においては、1 回目と 2 回目は同じ色を使用してください。
＊ 塗布量は素材の吸い込み具合により大きく変わりますので、上記表は目安としてください。
＊ 乾燥時間は塗装状況により変わりますので、上記表は目安としてください。
特に以下の場合は注意して下さい。
湿度の高い場合・低温の場合・塗布量が多すぎる場合
下塗りが未乾燥な状態で重ね塗りした場合・塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合

株式会社 ビアンコジャパン
〒601-8362
京都府京都市南区吉祥院長田町 47 番地
TEL 075-693-5531　FAX 075-693-5522