品 質 性 能 試 験 結 果

試 験 名 称	塗膜からの放散成分分析：ホルムアルデヒド
試 験 項 目	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 放 散 量 （ｍｇ／Ｌ） ７日後
試　　料	ビアンコートＢ（ＢＣ－１０１Ｂ） 試料採取日：平成１９年　８月２７日（送付） 試料受付日：平成１９年　９月１３日 試 料 数 量：５００ｇ
試 験 方 法	ＪＩＳ　Ｋ　５６０１－４－１：２００３ 「塗料成分試験方法－第４部：塗膜からの放散成分分析－第１節：ホルムアルデヒド」 ３．デシケータ法による。 塗装条件 希釈剤及び希釈率；希釈なし 塗装回数；１回塗り（刷毛塗り） 塗　布　量；２５ｇ／㎡
試 験 結 果	①　　０．０６７ ②　　０．０８２ 平均　０．０７　ｍｇ／Ｌ ホルムアルデヒド放出量　０．１２ｍｇ／Ｌ以下（上記ＪＩＳ表記法による） 放散等級：Ｆ☆☆☆☆
試 験 期 間	平成１９年１０月　３日～　平成１９年１０月１１日
試 験 場 所	（財）日本塗料検査協会　西支部