

『アタック水中グラウト』使用方法説明書

手順1 使用道具準備



- 使用道具
- ① ブルシート
- ② コム手袋
- ③ ブラシ
- ④ 練り鉢
- ⑤ 練りさじ

- ⑥ 刷毛
- ⑦ 布(ウエス等)



●5kg以下の粉体を練り混ぜる場合

●10kg以上の粉体を練り混ぜる場合は、ペール缶及びハンドミキサーをご使用ください。

手順2 施工面の清掃

●施工面のゴミ、汚れ等をブラシで除去し、清掃してください。

手順3 作業開始(材料準備)

◆粉体 5kg を練り混ぜる場合



●練り混ぜ水を計量し、用意してください。粉体を練り混ぜ容器に移してください。

◆粉体 10kg～20kg を練り混ぜる場合




※練り混ぜ水は、作業時の気温・用途により変化しますので、右の表を参考としてください。

粉体重量	水	可使時間 (20℃)
5kg	1.9kg 以下	約 30 分
20kg	7.5kg 以下	

手順5 練り混ぜ

◆粉体 5kg を練り混ぜる場合



●計量した練り混ぜ水を投入して下さい。

※水の量は、間違えない様にしてください。

●練りさじで均一に練り混ぜてください。

◆粉体 10kg～20kg を練り混ぜる場合



●計量した練り混ぜ水を投入して下さい。

※水の量は、間違えない様にしてください。

●かくはん機で均一に練り混ぜてください。

手順6 練り混ぜ後の状態



●練り混ぜ完了した状態。流動性のある状態となります。

手順7 流し込み



- グラウト材を施工箇所に流し込んでください。



手順8 養生

- 充填後、グラウト材が硬化する(充填した翌日)までの間は、出来る限り水の流れが無い状態で養生してください。

[アタック水中グラウトの標準仕様]

商品名	荷姿 (梱包)	標準配合(kg)	1袋当り練り 上がり量	1回当りの 施工厚さ	1袋当り施工面積
アタック水中 グラウト	5kg/袋	粉体/水=5/1.9	3.6 ㍓	10~100mm	10mm 厚さ:0.35m ²
	20kg/袋	粉体/水=20/7.5	14.4 ㍓		10mm 厚さ:1.4m ²

[使用上の注意]

- 1、製品の保管は、セメントと同様に取り扱って下さい。
- 2、破袋または一度開封放置された製品は使用しないで下さい。
- 3、本製品は、水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚・目・呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 4、目に入れないようにして下さい。万一入った場合は、直ちによく水で洗浄し、専門医の診察を受けて下さい。
- 5、皮膚に付けないようにして下さい。
- 6、鼻や口に入れないようにして下さい。
- 7、取り扱いの際は、防塵メガネ・防塵マスク・ゴム手袋を着用して下さい。
- 8、子供には触れさせないようにして下さい。

【MEMO】