

めんどろな計量不要、手軽に持ち運べる便利なポケットサイズ…

# Jic putty

超速硬化型…硬化20分

## JP-20

(スティックタイプ)


速硬化型…硬化120分

## JP-120

(ラミネートタイプ)

## 使用方法

### ジック パテ JP-20




必要な量だけ、カッターナイフ等で切り取ります。残りは、フィルムで包んで保存してください。

粘土をこねる要領で1~2分間混ぜ合わせます。均一な「クリーム色」になったら使用できます。

2分以内に使ってください。約20分で硬化します。

### ジック パテ JP-120



必要な量だけ、カッターナイフ等で切り取り、主剤及び硬化剤(1:1)を袋から取り出します。残りは、袋を包んで保存してください。

粘土をこねる要領で混ぜ合わせます。均一な「グレー色」になったら使用できます。

30分以内に使ってください。約120分で硬化します。

- ゴム・ポリエチレンなどの保護手袋を着用して下さい。
- ほとんどの材質の表面に接着することができますが、接着部分を研磨するか、やすりをかけるなどして、表面を粗くしておきますと、より接着効果が高まります。
- 水を使うことによって、パテの固さを自由に調整することができます。又、硬化前に水をつけた指か、湿った布でパテの端回りをこする様に仕上げれば、密着性が高まります。
- 厳冬期には、袋のまま、お湯で温めて使用すると混合・施工が容易にできます。
- ジックパテJP-20は、混ぜ合わせてから、およそ2分で硬化が始まりますので補修は、硬化前に手際よく行ってください。
- ジックパテJP-20は、硬化しておよそ1時間後には、ドリルで穴を開けたり、タッピングしたり、機械類の部品として利用することもできます。
- ポリエチレン・ポリプロピレンに対してのご使用はお薦めできません。
- ジックパテJP-20およびJP120のご使用後は、石鹼でよく手を洗って下さい。

## 用 途




### 配管の修理

各種パイプ類の水・蒸気・薬品・油等の漏れ、パイプの接続。



### 電気関係

芯線の被覆、絶縁、セラミックコネクタの補修。



### 石材・タイルの修理

陶器、石材のひび割れ充填、床、壁のタイル、石材の欠落修理



### 自動車の修理

金属部分修理、小さなへこみの充填、油タンク、ラジエーター等の亀裂修理。



### 水中での修理

コンクリートのプール、水槽等亀裂修理、目地充填。



### 機械の部品作成

摩耗個所の修復、ネジ山の回復、ボルト、ナットの作成。



### 建物の修理

洗面所、浴室、台所の水まわりの修理、コンクリートのクラック、塗装の下地調整。

## 物 性

項 目	物性値	測定方法
圧 縮 強 度	810kg/cm <sup>2</sup>	JIS K-6911
曲 げ 強 度	495kg/cm <sup>2</sup>	JIS K-6911
引 張 強 度	229kg/cm <sup>2</sup>	JIS K-6911
接着強度(鉄/鉄)	126kg/cm <sup>2</sup>	JIS K-6850
		—

## 荷 姿

ジック パテ JP-20

主剤・硬化剤が1本のスティックタイプ  
1本 120g・12ヶ入/箱

ジック パテ JP-120

長期保存できるラミネート包装タイプ  
主 剤 250g } 500gセット・40セット入/箱  
硬化剤 250g }

## 日本ジックウ株式会社

本 社 / 〒651-2116 神戸市西区南別府1-14-6  
☎(078)974-1141 fax(078)974-7786

技術研究所 / 〒673-0028 兵庫県明石市硯町3-4-7  
☎(078)920-1115 fax(078)920-1116

東京支店 / 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-3-6  
☎(03)5628-2375 fax(03)3636-4475

東北営業所 / 〒984-0816 仙台市若林区河原町1-3-22  
☎(022)796-5312 fax(022)796-5313

中部営業所 / 〒451-0051 名古屋市西区則武新町4-3-12  
☎(052)433-1350 fax(052)433-1351

大阪営業所 / 〒553-0006 大阪市福島区吉野1-20-30  
☎(06)6486-9797 fax(06)6486-9798

中国営業所 / 〒731-0122 広島市安佐南区中筋3-27-26  
☎(082)831-7505 fax(082)831-7506

四国営業所 / 〒791-1105 松山市北井門2-1-16  
☎(089)905-3833 fax(089)905-3834

九州営業所 / 〒815-0031 福岡市南区清水4-7-29  
☎(092)512-2248 fax(092)541-6331