

Micro Sealer®

METAL GUARD

マイクロシーラー メタルガード

ステンレス・FRP・金属・塗装面等との密着性を高め、素材表面に滑水性を持たせることが可能な無機系ガラスコーティング剤です。素材表面の風化や劣化を抑制し、滑水機能により最高度に防汚効果を高めました。コーティング表面が汚れの堆積等で滑水性が失われた場合は、柔らかいスポンジで擦り洗いをすることで復活します。乾燥後表面硬度は、7~8H程度（施工後一週間程経過後）になります。



施工例

右側にメタルガードを施工



水をかけた様子

水の粒が表面に残りにくく、するすると滑りながら流れていきます。滑水性が弱くなっても、スポンジで軽く擦ると復活します。



■ 傷がつきにくい

乾燥後は7~8Hの高硬度の被膜を形成します。

■ 汚れに強い

素材に滑水性を付与することで、高い汚れ防止効果が長期間維持できます。柔らかいスポンジで軽く擦ることで滑水性が復活します。

■ 剥がれにくい

素材との相性が良く、剥がれにくいです。

■ 劣化しにくい

無機系のため素材の劣化や変色が起こりにくいです。

対象素材

施工可能素材：ステンレス・FRP・金属・塗装面等

施工不可素材：真鍮・銅・鏡面仕上げのステンレスや金属

施工方法

- ① 施工面をアセトンや洗剤等で脱脂洗浄してしっかり乾燥させてください。
- ② 施工面以外の部分をマスキングテープで養生してください。
- ③ メタルガードを小分けし、フェルトパッドいん少量含ませ均一に塗り伸ばしてください。
- ④ 塗布後1時間で指触乾燥しますが、12時間は水がかからないようにしてください。

成分

アルコキキシラン・N-プロピルアルコール・フッ素樹脂



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®