

Micro Sealer®

RESIN GUARD

マイクロシーラー レジンガード

人工大理石などの樹脂類、フローリング、化学床、クッションフロアーなどに最適なシリコン系コーティング剤です。樹脂ワックスの10倍の耐久性があります。何度リコートしても膜厚が常に一定のため、環境汚染に繋がる剥離作業の必要がない次世代の環境対応型コーティング剤です。



施工前



施工例

施工後



■ 樹脂ワックスの10倍の耐久性

市販の樹脂ワックスは、通常の使用頻度でも1～3ヶ月程でリコートが必要ですが、レジンガードは約1年間リコートの必要はありません。

■ キズがつきにくい

レジンガードは鉛筆硬度で7H～8Hの硬さがあります。そのためキズがつきにくく、長期間ツヤが失われません。

■ プライマー不要

多くのコーティング剤は、前処理としてプライマー処理が必要ですが、レジンガードは素材に直接施工が可能なので、プライマー不要で施工が可能です。

■ リコート時の剥離が不要

何度リコートしても膜厚が一定なので、厄介な剥離作業を行う必要はありません。衛生的でメンテナンスが簡単です。

※必ずカットサンプルで試験施工を行ってください。

施工可能素材

人工大理石、フローリング、金属、化学床、Pタイル、リノリウム、ビニールクロス等

施工方法

- ① 必ず目立たないところで試験施工を行ってください。
- ② レジンガードの原液を毛先3～5mmの薄めのパッドにたっぷり含ませ、少し厚めに塗り伸ばしてください。
- ③ 施工後の乾燥時間は外気温が20℃前後が条件で、1.5～2時間程です。ただし湿度や風通し等の条件により多少異なります。

成分

ポリアルキルシロキサン・メチルトリメトキシシラン・アミノエリツアミノプロピルトリメトキシシラン・石油エーテル・ノルマンヘキサン・酢酸エチル・二酸化ケイ素・帯電防止剤・密着剤付与剤



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8 TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®