

国産・水性目地用着色剤

MEJIペイント



密着強度の高いエポキシ樹脂配合。自然な風合いで目地をリニューアル。

★ 主要な特長



水性で安心・安全

環境に優しい水性タイプのため、シンナー臭などの嫌なにおいがありません。



優れた耐久性

接着剤にも使われるエポキシ樹脂が主成分。5～8年の高い耐久性が期待できます。



カビ・菌を抑制

目地材の吸水性をなくすことで、カビや菌の発生・再発を効果的に抑制します。



耐アルカリ性

耐アルカリ性に優れており、コンクリートやモルタル素材への施工に最適です。



使用箇所

玄関、台所周り、トイレ、バスルーム等のタイル目地部分



施工可能面積

約130m

(30cm角タイル・目地幅3mmの場合)

※大きめのバスルーム1室（壁・床）を1本で施工可能

🔪 施工イメージ



※画像はイメージです。実際の色味や仕上がりは下地により異なります。

仕様・施工方法

製品仕様

製品名	MEJIペイント [250g]
種類 / 液性	水性塗料 / 弱アルカリ性 (pH 8～9)
主成分	エポキシ系樹脂・シリカ系樹脂・シリコン系撥水剤
カラーバリエーション	全5色 (ホワイต์ / アンティークホワイต์ / ライトグレー / ナチュラルグレー / チャコールグレー)

施工方法

- 必ず目立たない箇所でテスト施工を行ってください。
- 目地の汚れ（油分・カビ等）を除去します。固着した汚れはサンドペーパーや硬いブラシでサンディングして除去してください。
- クリーニング後、目地をよく乾燥させます。時間がない場合はドライヤー等で強制乾燥させてください。
- 容器をよく振り、小分けにして歯ブラシ等で目地に擦り込むように塗布します。下地が隠れない場合は乾燥後に再塗布してください。
- 1～2時間乾燥させます（環境により30分程度、冬場は3～4時間かかる場合があります）。
- 乾燥後、パッド等に少し水を付け、タイル表面にはみ出した余分な塗料を擦り落として仕上げます。
- 表面が乾けば完成です。完全密着には約1週間かかりますので、その間は強い擦り洗いを避けてください。

⚠ 使用上の注意

- ！ モルタル目地のみ施工可能です。シーリング材には密着しません。
- ！ ざらざらしたタイルの場合は、拭き取りが困難になるため養生を推奨します。
- ！ 常時水がかかる場所（浴槽内など）への施工はお控えください。
- ！ シンナーやアセトン等の溶剤をかけると溶けますのでご注意ください。
- ！ 開封後は6ヶ月以内にご使用ください。