

天然石物性データ

下記データは参考値ですので、ご留意下さい

品番	品名	原産国	見掛比重 (g/cm ³)	吸水率(%)	圧縮強度 (kgf/cm ²)	曲げ強度 (kgf/cm ²)
御 影 石						
TS-0301F	ガーデニアンホワイト	中国	2.65	0.25	1,680	116
TS-0302F	オリーブベリー	中国	2.60	0.51	1,589	130
TS-0303F	グラスイエロー	中国	2.56	0.58	1,667	116
TS-0304F	ミランダレッド	中国	2.59	0.16	1,540	364
TS-0305F	イベリアンブラック	中国	2.96	0.10	2,892	165
TS-0306F	コンチネンタルグレー	中国	2.79	0.20	1,557	140
TS-0307F	ニューインパラ	中国	2.90	0.09	1,221	-
TS-0308F	山西黒	中国	3.01	0.04	2,808	-
TS-0309F	カレドニア	カナダ	2.69	0.10	1,087	124
TS-0310F	ラステンバーグ	南アフリカ	2.89	0.05	1,489	184
TS-0311F	バルチックブラウン	フィンランド	2.70	0.09	1,078	113
TS-0312F	ベルデフォンタン	南アフリカ	2.62	0.10	1,750	158
TS-0313F	サファイアブラウン	インド	2.72	0.09	1,600	139
TS-0314F	タンブラウン	インド	2.69	0.03	1,235	259
TS-0315F	ニューインベリアル	インド	2.61	0.07	1,932	234
TS-0316F	コロンボジュパラナ	インド	2.65	0.30	1,388	55
TS-0317F	バハマブルー	インド	2.77	0.06	1,940	228
TS-0318F	ブラックギャラクシー	インド	3.01	0.03	2,181	269
TS-0319F	G603	中国	2.63	0.27	1,702	124
TS-0320F	インベリアルホワイト	インド	2.58	0.14	1,530	61
TS-0321F	G367	中国	2.57	0.38	1,223	-
TS-0322F	G309	中国	2.61	0.23	1,075	122
TS-0323F	G354	中国	2.52	0.18	1,061	101
TS-0324F	G300	中国	2.62	0.13	1,032	156
TS-0325F	ダコタマホガニー	アメリカ	2.65	0.12	1,277	114
TS-0326F	G381	中国	2.89	0.09	-	-
TS-0327F	プラチナブルー	インド	-	-	-	-
TS-0328F	アイスブルー	中国	2.63	0.28	1,102	65
TS-0329F	ブルーパール	ノルウェー	2.69	0.15	1,432	161
大 理 石						
TS-2001F	ピアノコカララ	イタリア	2.69	0.09	1,039	185
TS-2002F	クレママーフィル	スペイン	2.68	0.36	1,605	125
TS-2003F	エンペラドールオスクーロ	スペイン	2.75	0.44	1,016	119
TS-2004F	グリスフォシリ	中国	2.70	0.21	-	-
TS-2101F	台湾蛇紋	台湾	2.62	0.59	1,696	139
TS-2201F	ロッセアリカンテ	スペイン	2.68	0.15	1,131	115
TS-2202F	イースタンクリーム	トルコ	2.66	0.49	1,591	169
TS-2203F	テレサベージュ	フィリピン	2.70	0.16	1,370	139
TS-2204F	ライトフォンタン	フィリピン	2.70	0.18	1,361	91
TS-2205F	サンセットイエロー	トルコ	2.65	0.18	1,360	84
TS-2210F	ドラマホワイト	ギリシャ	2.83	0.30	1,257	27
TS-2211F	タソスホワイト	ギリシャ	2.84	0.14	1,151	145
TS-2212F	ポテチーノ	イタリア	2.68	0.12	1,687	94
TS-2213F	アンタラヤライムストーン	トルコ	2.33	3.26	255	104
TS-2214F	モカクリーム	ポルトガル	2.38	2.90	711	80
TS-2216F	タイガーベージュ	トルコ	2.68	0.57	1,482	165
TS-2217F	オリエントピンク	トルコ	2.65	0.18	1,360	84
TS-2218F	シルバーファンタジー	中国	-	-	-	-
TS-2219F	ブラウンファンタジー	中国	-	-	-	-

品番	品名	原産国	見掛比重 (g/cm ³)	吸水率(%)	圧縮強度 (kgf/cm ²)	曲げ強度 (kgf/cm ²)
大理石						
TS-2220F	グリジオカルニコ	イタリア	2.69	0.08	1,546	130
TS-2221F	グリジオファンタジー	中国	2.76	0.16	1,191	117
TS-2222F	ブラック & ホワイト	中国	2.78	0.17	981	315
TS-2223F	ティノスグリーン	ギリシャ	2.64	0.41	1,110	121
乱形石						
TS-4001F	キャメルイエロー	中国	2.70	0.21	-	-
TS-4101F	キャメルグリーン	中国	2.68	0.28	-	-
TS-4102F	アルピノピンク	ブラジル	2.63	0.30	-	-
TS-4103F	アルピノイエロー	ブラジル	2.71	0.25	-	-
TS-4201F	ソルンフォーヘン 薄物	ドイツ	2.39	3.17	-	-
TS-4301F	ソルンフォーヘン 厚物	ドイツ	2.39	3.17	-	-

建築石材専門ネットショップ TJストーン (運営: 松下産業株式会社) TEL 03-3363-8401 FAX 03-3363-8411