

特 長

- R継手は、ステンレスの素材を主体とした信頼のRGLブランド商品です。
- R継手は、廃材が少ないロストワックスやパイプ加工の製法を用いています。また、有害物質の含有もないので、環境にやさしく更にローコストを実現した商品です。
- R継手は管用テーパードネジ(JIS B 0203)を主体にラインナップしているため、水密・気密など耐密性に優れ、あらゆる業界に採用されている商品です。

仕 様

- 材質の成分表(参考)

材 質		SCS13A	SCS14A
含有物 (%)	C	0.08 以下	0.08 以下
	Si	2.00 以下	1.50 以下
	Mn	1.50 以下	1.50 以下
	P	0.04 以下	0.04 以下
	S	0.04 以下	0.04 以下
	Ni	8.0 ~ 11.0	9.00 ~ 12.00
	Cr	18.0 ~ 21.0	18.00 ~ 21.00
	Mo	—	2.0 ~ 3.0

- 引張条件(参考)

材 質		SCS13A	SCS14A
試験項目	引張強度 MPa	485MPa 以上	485MPa 以上
	耐力強度 MPa	205MPa 以上	205MPa 以上
	2" or 50mmの延伸率 %	35.0MPa 以上	30.0MPa 以上

- 寸法公差

寸法(mm)	30以下	30~50	50~75	75~100	100~150	150~200	200~300	300以上
公差	±0.9	±1.0	±1.1	±1.2	±1.4	±1.5	±1.8	±2.0

注文形式

- ご注文に際しましては、次の事項をご指示下さい。①型式 ②サイズ ③数量
- 納期など、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
- 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 標準材質はSCS13A(SUS304相当)です。
- 材質SCS14A(SUS316相当)及びNPTねじは受注生産品です。納期、ロット数については別途営業にご相談下さい。