

# インク用途一覧表

◎ 最適 ○ 適する E エンボスすれば可能 △ 難あり × 弱い ▲ にじむ場合がある 無印 対象外

分類	製品名	上質紙	ケント紙	段ボール	和紙	アートコート紙	インクジェット紙	トレーシング用紙	コミネット紙	写真	木材(ムク)	樹脂粘土(ポリマークレイ)	一般塗表面	皮革(ヌメ)	シリコンプラスチック	ポリエチレンビニール	プラスチック	天然合成ゴム	金属(アルミホイルなど)	ガラス・陶器・セラミックス	素焼き(テラコッタ)	木綿・麻	絹・ウール	捺印の耐光性	捺印の耐水性	エンボス加工
		ニューウォーターカラー (顔料系水性インク)	カラーキス	◎	◎		○	E	○	E											E					○
	ニューウォーターカラーS・L	◎	◎		○	E	○	E											E					○	○	◎
	カラーパレット5色コンビ	◎	◎		○	E	○	E											E					○	○	◎
顔料系油性インク メタリックインク	カラーキス・ウォーターカラーの ゴールド、シルバー	◎	◎		○	E	△	E											E					○	△	
顔料系水性インク	シマーS	◎	○	○	○	○	◎	○			◎	○									○			○	○	
	デリカートS	◎	○	○	○	○	◎	○			◎	○									○			○	○	
顔料系水性インク	デュードロップ プリリアンス	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	○					E		◎			○	○	
	バーサマジックL デュードロップ バーサマジック	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	○	○					E		◎			○	○	
	バーサクラフト・そらまめ・ こまけいこセレクト	○	○		○	○	○	E			◎	◎		○					E		◎	◎	○	○	○	○
	バーサクラフトグラデーション バーサクラフトレインボー	○	○		○	○	○	E			◎	◎		○					E		◎	◎	○	○	○	○
顔料系油性インク※	バーサファイン・クリア	◎	◎	○	○		○																▲	○	○	
	スタンプインクパッド・ フォーペーパー	◎	◎	○	○		○																▲	○	○	
油性無色インク	バーサマークL	◎	◎		○	◎		E																○	○	◎
速乾溶剤・ 染料系インク※	ステイズオン・ステイズオンミディ	○	◎	◎	▲	◎	◎	▲	◎	◎	▲		○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎	▲	○	△	○
速乾溶剤・ 顔料系インク※	ステイズオン おなまえ ステイズオン ピグメント	○	◎	◎	▲	◎	◎	▲	◎	◎	▲		○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎	▲	○	○	
	ステイズオンオベーク	○	◎	◎	▲	◎	◎	▲	◎	◎	▲		○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎	▲	○	○	
	ステイズオンメタリック	○	◎	◎	▲	◎	◎	▲	◎	◎	▲		○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎	▲	○	○	
水性つや出し剤	ステイズオン・コート							○				○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎						
エンボス加工用インク	エンボスインクパッドS	◎	◎			◎																		○	◎	
補充インク (顔料系油性インク)	こどものかお 浸透印専用	◎	◎	○	○		○																	○	○	

- 上記素材であっても、捺印に適さないものもあります。ご使用前に必ずテストしてください。
  - 食品や食器、食品包装には使用できません。
  - ご使用前に、パッケージ等に記載されている注意書きを必ずお読み頂き、正しくお使いください。
- ※ ステイズオンをガラス・陶器・セラミックスに捺印した場合、耐摩耗性、耐水性に難がありますので ご注意ください。
- ※ バーサファイン・クリア、スタンプインクパッド・フォーペーパーは布に捺印後洗濯すると色落ちする場合があります。