気密保持剤
リキッドシール300DP（旧製品）とリキッドシール300SP（現行品）の比較表

リキッドシール 300DP → リキッドシール 300SP 比較表

項目	リキッドシール300DP（旧製品）	リキッドシール 300SP（現行品）
品番	72010	72510
製品名	リキッドシール300DP	リキッドシール300SP
用途	0.1mm以下の微細孔の気密保持	0.1mm以下の微細孔の気密保持
内容量	1L	1L
耐熱温度	260°C	300°C
最高温度	450°C	350°C
浸透時間	約30分	2〜5分
初期硬化時間	2〜3分	6〜20分
完全硬化時間	20〜22時間	24〜36時間
膜厚	約3〜4μm	約4μm
危険物区分	第四類 第一石油類	第四類 第二石油類
価格（税別）	28,000円	28,000円

主な変更点

項目	改善内容
耐熱性能	260°C → 300°Cへ向上
浸透性能	30分 → 2〜5分へ短縮
安全性	第一石油類 → 第二石油類へ変更